

KN1525 超撥水+超防水テキスタイル

[HK04A02R]

2026/01/23 09:20 P. 1

試験成績書

東レコーテックス株式会社
品質保証部

製造指図No. : 6CX-01-001

注文 No. : 2504251020
約定先部課 :

品名 : KN1525K-2LPU
生機 : KN1525

数量 : 12.00 疋口

契約 No. : 2504251020

防水度 TRS1072B01 (JIS-L1092準用 + ナイロン添付布)

耐水度
初期 : 148 kPa <
洗濯10回 : <
洗濯20回 : <

撥水度 TRS1072B01 (JIS-L1092準用)
(風乾) (タンブル)

初期 : 4級
洗濯10回 : 4級
洗濯20回 : 4級
洗濯50回 : 4級
洗濯100回 : 4級

寸法変化率 (TRS1051 JIS-L1096準用)
洗濯 : -2.3 % × -1.5 %
乾燥 : -1.3 % × -1.0 %
プレス : ×

性量巾(cm) : 120.0 cm
性量巾(inch) :

実績値であり保証値ではありません

引裂強度 (ハンジューム) JIS-L1096 : 54.7 N × 62.7 N
引裂強度 (シンガリング) JIS-L1096 : ×
剥離強度 (表) JIS-L1089準用 : 247 cN/cm ×
剥離強度 (裏) JIS-L1089準用 : ×
A-1透湿度 JIS-L1099 :
B-1透湿度 JIS-L1099 :
質量 JIS-L1096 : 194.0 g/m2
密度 : ×
引張強度 JIS-L1096 : 1028 N × 1160 N
伸度 JIS-L1096 : 25.5 % × 27.0 %
厚み JIS-L1096 : 0.26 mm
ヘルクロテ*リント法 : 3.5級 × 4.0級
ヘルクロ*TRS法 : 4.5級 × 4.0級
アクセルローター (10分) :
ヒ*リンク* (ICI法) : 4.5級
スナック* (D-1法) :
布帛縮絨 :

撥油性 デサント法 :
縫目滑脱 (117N) : ×
縫目滑脱 (79N) : ×
縫目滑脱 (49N) : ×
伸長率 (1時間後) JIS-L1096準用 : ×
回復率 (1時間後) JIS-L1096準用 : ×
通気度 JIS-L1096 :

【染色堅牢度】

明細 No. , C / #

: 01 , BK

02 , GY

	JIS	変退色	汚染	変退色	汚染
洗濯	JIS-L0844A-2	5級	4-5級	5級	4-5級
ドライクリーニング	JIS-L0860				
乾摩擦	JIS-L0849	—	4-5級	—	4-5級
湿摩擦	JIS-L0849	—	4-5級	—	4-5級
汗 (アルカリ性)	JIS-L0848	5級	4-5級	5級	4-5級
汗 (酸性)	JIS-L0848	5級	4-5級	5級	4-5級
水	JIS-L0846	5級	4-5級	5級	4-5級
移行・昇華 (膜/膜)					
移行・昇華 (生地/生地)					
耐光 (4級照射)	JIS-L0842	4以上級		4以上級	

<コメント> 裏ポリカ湿式Co. / 表KIWAMI撥水

